



ANTIDESLIZANTE



FITXA TÈCNICA DEL PRODUCTE

FABRICANT VIDRIERA DEL CARDONER, S.A.

• DESCRIPCIÓ

Vidre float incolor o extra clar en el qual s'apliquen processos de matejat i/o gravat químic, creant així diferents textures i models.

• UTILITZACIONS

Terres, escales, rampes, passarel·les, piscines, terres transitables, zones pas, etc.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNiques

CARACTERÍSTIQUES DEL VIDRE

• TIPUS DE VIDRE

Base vidre float segons Norma UNE-EN 572-2 i certificació CE.

• MIDES

3210x1800 mm. | 3210x2250 mm.

• GRUIXOS

6, 8, 10 i 12 mm.

• MODELS

Es fabriquen diversos dissenys, per més informació consultar el catàleg de productes

• COLORS

El vidre base és float incolor o extra clar. Sobre comanda es podran fabricar sobre diferents vidres float de color.

CONDICIONS DE FABRICACIÓ

• TRACTAMENTS

Vidre float sotmès a diferents tractaments superficials químics obtenint així diferents textures.

• TRACTAMENTS DE SEGURETAT PERMESOS

Permet ser templat segons els estàndards que marca la norma EN 12150 de vidre templat.

Es pot laminar per la cara no traçada segons els estàndards que marca la norma EN 12543 de vidre laminat.

• TOLERÀNCIA DE CONTORN

15 mm màxim en tot el perímetre com a conseqüència del procés de fabricació.

• TOLERÀNCIA DE GRAVAT

Com a conseqüència del procés de fabricació es pot produir alguna diferència en la textura del gravat. La uniformitat en l'acabat del gravat (textura, profunditat de gravat...) ha de ser igual o major que el 95% en el total de la fulla del vidre.

• CARACTERÍSTIQUES LLUMINOSES I ENERGÈTIQUES

Depenent del color, el gruix del vidre i la col·locació de la cara tractada, posició 1 o 2.

Proves del nostre laboratori determinen que la pèrdua de lluminositat no arriba al 20%.

RECOMANACIONS

EMMAGATZEMATGE

Emmagatzemar el producte en un lloc sec. Si s'observa humitat o condensació separar les fulles i assecar-les immediatament.

MANUFACTURA

Tallar per la cara no tractada i manufacturar normal, amb líquids de refrigeració de PH neutre i posteriorment rentar i assecar immediatament.

RENTAT

Amb detergents de PH neutre i posteriorment assecar immediatament.

SILICONAT

Únicament utilitzar silicones de pH neutre (no àcides).

RESPONSABILITAT

Vidriera del Cardoner, S.A. no es responsabilitza d'un altre valor que el producte subministrat, i a substituir per una altra, aquella fulla sencera que sigui objecte de reclamació.